

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Казахстан (772)734-952-31	Таджикистан (992)427-82-92-69	

<http://leps.nt-rt.ru> || spd@nt-rt.ru

Колючая проволока



«ЛЕПСЕ» предлагает своим потребителям оцинкованную двухосновную проволоку.

Технические требования к колючей проволоке регламентируются ТУ 1211-021-00187205-2006.

Для производства колючей двухосновной проволоки используется оцинкованная проволока. Цинковое покрытие защищает проволоку от коррозии.

Проволока состоит из двух переплетенных прядей и расположенных на ней на равных расстояниях друг от друга четырех шипов.

Основа и шип изготавливаются из оцинкованной проволоки диаметром 1,6 мм. Длина шипов не менее 12 мм.

Колючая проволока выпускается только в стандартных мотках по 100 метров!

Для удобства и безопасности транспортировки каждый моток проволоки имеет ручку и обернут этикеткой из плотной бумаги.

Технический норматив:

Технические требования к колючей проволоке регламентируются ТУ 1211-021-00187205-2006.

Полное содержание текста документа ТУ является интеллектуальной собственностью «ЛЕПСЕ» и не публикуется в открытом источнике. По письменному запросу покупателя специалистами Центральной заводской лаборатории могут быть предоставлены выписки из ТУ.

Материал:

Оцинкованная проволока для производства колючей двухосновной проволоки производится путем нанесения цинкового покрытия гальваническим способом на низкоуглеродистую термически необработанную проволоку. Цинковое покрытие защищает проволоку от коррозии. Толщина цинкового покрытия оцинкованной проволоки составляет не менее 50 гр/кв.м. Защитные свойства цинкового покрытия сохраняются более 10 лет при эксплуатации в условиях умеренного климата на открытом воздухе.

Диаметр проволоки основы и шипа, мм	Длина шипа, мм	Количество метров в мотке	Масса мотка (100 метров), кг
1,6	12	100	4,2